



linea **Rivestimenti e decorazioni**

Intonaco satinato minerale

Intonaco minerale colorato per facciate pregiate

Cod: 012

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica

Formato confezione: sacchi da 25 kg

Intonaco a base minerale per applicazioni a mano, costituito da calce, cemento, sabbie silicee, pigmenti inorganici stabili agli U.V., additivi e idrofughi. Utilizzabile sia all'esterno che per interno. Caratterizzato da una discreta idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all'abrasione e allo sfregamento, adatto per la protezione delle facciate e per le loro rifiniture.

Campi di applicazioni:

Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali, supporti minerali e rasature.

Applicazione:

Applicare l'impasto mediante frattazzo inox, lasciando il più possibile la superficie. Applicare la seconda mano dopo almeno 12 ore, con la stessa tecnica adoperata per la prima, e dopo aver lasciato appassire leggermente il prodotto lisciare con frattazzo in plastica con movimenti rotatori fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti. È consigliabile lavorare in coppia con un primo operatore che stenda il prodotto e un secondo che provveda a lavorare la superficie con frattazzo in plastica. Nel caso di superfici estese fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani. Il prodotto è sensibile al gelo ed alla pioggia nelle 48 ore successive all'applicazione. Per una protezione e una durata maggiore è consigliabile applicare una mano di idrorepellente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi; accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull'intonaco. Supporti già rivestiti con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore e applicare se necessario una mano di Rasamur, in modo da uniformare la superficie da eventuali rattoppi. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni e procedere con l'applicazione di Intonaco satinato. In caso di sottofondi fortemente cementizi o isolanti a base di polistirene o perlite inumidire la parete la sera precedente l'applicazione.

Preparazione del prodotto:

Aggiungere 22 ÷ 23 l di acqua pulita ogni 100 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 minuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Servizio Clienti
095-985319

DILUIZIONE	con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg
CONSUMO	≈ 4 kg/m ² in due mani grana media, 5 ÷ 5,5 kg/m ² in due mani grana grossa
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da +5 a +30 °C
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.
NATURA	polvere
GRANULOMETRIA	0,7 ÷ 1,3 mm
PESO SPECIFICO	1,6 ÷ 1,7 kg/dm ³
pH	13
CONFEZIONAMENTO	70 sacchi
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	cemento – calce
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	28 gg.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "A" incombustibile
TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	12 ore
CONDUCIBILITÀ TERMICA λ	≈ 0,76 W/mK
RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ	14 ÷ 16
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA W	< 0,20 kg/m ² ·h ^{1/2}

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
Allianz  **Lloyd Adriatico**