



linea **Incapsulamento amianto**

# Paradise fibrastop

Pittura incapsulante per cemento-amianto

**Cod:** 052F

**Colore:** bianco e tinte Muracel o NCS

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 13 l

Pittura a base di copolimeri stiroloacrilici in dispersione acquosa ed emulsioni elastomeriche, indicata per il trattamento incapsulante delle superfici in cemento amianto. Il prodotto, oltre a offrire un efficace fissaggio e rivestimento delle fibre di amianto, preserva e impermeabilizza il manufatto prolungandone la durata per diversi anni. Paradise fibrastop è dotato di Certificato rilasciato dall'Istituto Giordano secondo i rapporti di prova n° 241632 tipo A (241633), tipo B (241634), tipo C (241635) e tipo D, che superano e soddisfano in pieno le prove dettate dalla norma UNI 10686 in rispetto del D.M. del 20/08/1999.

#### Campi di applicazioni:

Applicabile su cemento e Fibrocemento, è utilizzato per prevenire la dispersione delle fibrille di amianto nell'ambiente, incapsulando e sigillando le stesse, negli interventi di manutenzione, rimozione o durante le operazioni di smaltimento dei supporti in cemento-amianto (Eternit).

#### Applicazione:

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

#### Preparazione del supporto:

Trattare il supporto in funzione del tipo di applicazione (A, B, C, D) al fine di garantire l'adesione ottimale. Impregnare quindi il supporto mediante applicazione a spruzzo o rullo con Fibrastop primer primer consolidante ad alta penetrazione, e attendere 4 ore.

#### Preparazione del prodotto:

Pulire accuratamente le lastre, lasciare asciugare e applicare Paradise fibrastop primer diluito nelle quantità consigliate a pennello, rullo o spruzzo. Dopo almeno 4 ore, applicare la prima mano di Paradise fibrastop di colore grigio chiaro diluito con il 5% di acqua per uno spessore di circa 150 micron. A distanza di 6 ÷ 8 ore dalla prima, applicare la seconda mano di Paradise fibrastop di colore giallino diluito con il 5% di acqua in peso per uno spessore di circa 150 micron.

<b>DILUIZIONE</b>	max 5 ÷ 10% con acqua
<b>CONSUMO</b>	ciclo incapsulante TIPO A 0,300 ÷ 0,350 l/m <sup>2</sup> – spessore non inferiore a 300 µm; ciclo incapsulante TIPO B 0,250 ÷ 0,300 l/m <sup>2</sup> – spessore non inferiore a 250 µm; ciclo incapsulante TIPO C 0,200 ÷ 0,250 l/m <sup>2</sup> – spessore non inferiore a 200 µm; ciclo incapsulante TIPO D 0,200 l/m <sup>2</sup> – spessore 150 µm
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b>	da +5 a +35 °C
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
<b>NATURA</b>	liquido
<b>PESO SPECIFICO</b>	≈ 1,41 kg/ℓ
<b>pH</b>	8 ÷ 9
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	44 secchi
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>CONTENUTO IN SOLIDI MV PF01</b>	50%
<b>TIPO DI LEGANTE CHIMICO</b>	emulsione stirolo-acrilica
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	1 ora
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	24 ore
<b>PRESA DI SPORCO MV AT 008</b>	bassa
<b>ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305</b>	satinato
<b>CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE</b>	< 140 g/ℓ di COV max.
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	classe "0" incombustibile
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	25.000 ÷ 3.0000 cP
<b>TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA</b>	6 ÷ 8 ore

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita

**Allianz  Lloyd Adriatico**